

Prüfbericht 10704

Auftraggeber:	Veluvine B.V
Datum der Prüfung:	21.07.2010
Baumaßnahme:	Unterhaltungsmarkierung 2010
Station:	Straßenmeisterei Straubing
Straßenbezeichnung:	B 20, FR Cham
bei km:	1.200, Abschnitt 1920
Fahrbahnoberfläche:	(X) Asphalt () Beton
Lage der Markierung:	Sperrgatterumrandung durchgehend 0,12 m breit
Appliziert von:	BSM – Bavaria Straßenmarkierung KG
Verlegedatum:	Juni 2010
Materialangaben:	
Systembezeichnung:	Kaltspritzplastik
Markierungsmaterial:	Veluroute 08 Typ II
Materialhersteller:	Veluvine B.V
Nachstreumittel:	Starlite 400 - 1.400 TX 2:1 K
Nachstreumittelhersteller:	Potters
Geprüft wurde:	die verkehrstechnischen Eigenschaften nach vier Wochen Liegezeit

Messabschnitt	Verkehrszeichen	Nachtsichtbarkeit	Nachtsichtbarkeit	Tagessichtbarkeit	Griffigkeit SRT
		RL trocken [mcd/m ² · lx]	RL feucht [mcd/m ² · lx]	Qd [mcd/m ² · lx]	
1	Sperrgatterum.	420	157	221	52

Ergebnis: Es wurden folgende Klassen der DIN/EN 1436 erreicht:
1: MA = R 5 /RW 6 /Q 5 /S 2
Die Anforderungen der ZTV M 02 sind erfüllt.

Ort, Datum: Straubing, 21.07.2010


(Unterschrift des Prüfers)